

 FARBY GRAFICZNE	NORMA BRANŻOWA <i>Farby offsetowe.</i> <b>Farby offsetowe</b> <b>na maszyny arkuszowe</b> <b>o prędkości drukowania</b> <b>do 8000 obr/godz</b> <i>h</i>	<b>BN-76</b> <b>7463-03</b> Arkusz 09
	Grupa katalogowa XVH-96 <span style="float: right;">1690</span>	

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są farby offsetowe na maszyny arkuszowe o prędkości drukowania do 8000 obr/godz przeznaczone na papier offsetowy i kredowany.

**2. Przykład oznaczenia farby offsetowej na maszyny arkuszowe o prędkości drukowania do 8000 obr/godz na papier offsetowy i kredowany, czerwonej:**

FARBA OFFSETOWA NA MASZYNY ARKUSZOWE  
 O PRĘDKOŚCI DRUKOWANIA DO 8000 obr/godz  
 NA PAPIER OFFSETOWY I KREDOWANY CZERWONA  
 BN-76/7463-03/09 SWW 1319-122

### 3. Wymagania — wg tablicy.

Lp.	Wymagania		Metoda badania, wg
1	Postać	mazista	BN-67/7469-15
2	Wygląd zewnętrzny	zgodny z BN-67/7469-15	BN-67/7469-15
3	Tack, TA, <i>3220</i> 90° F, MNV	10 ÷ 13,5	BN-76/7469-23
4	Utarcie, μm, najwyżej	12,5	BN-66/7469-10
5	Pylenie przy prędkości obwodowej 2,5 m/s, w stopniach szarej skali	3	BN-73/7469-22
6	Intensywność barwy w stosunku do wzorca, %	100 ± 5	BN-66/7469-08
7	Odcień barwy	praktycznie zgodny z wzorcem	BN-67/7469-13
8	Czas utrwalania się, h, najwyżej <sup>1)</sup>	12	BN-73/7469-27
9	Transparentowość, %, dla farb: kolorowych, czarnych	75 ± 10 5 ± 5	BN-74/7469-14

cd. tablicy

Lp.	Wymagania	Metoda badania, wg
10	Odporność na ścieranie, o grubości warstwy farby na odbitce <sup>1)</sup> 2,5 μm, co najmniej	stopień III BN-70/7469-26 p. 2.5 a)

<sup>1)</sup> Odbitki wykonać na papierze kredowanym wg PN-75/P-50401

**4. Trwałość.** Farby powinny odpowiadać wymaganiom normy w ciągu co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji.

### 5. Program badań

a) badania pełne polegają na sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi wymaganiami wg 3, które należy wykonywać przy każdej zmianie stosowanych surowców, a także w przypadku zmiany receptury lub badań rozjemczych,

b) badania niepełne polegają na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami wg 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, które należy wykonać dla każdej partii wyrobu.

**6. Pobieranie próbek** wykonać zgodnie z BN-73/7469-02.

**7. Zaświadczenie o wynikach badań** stwierdzające zgodność z wymaganiami normy należy dołączyć do każdej wysyłanej partii wyrobu.

**8. Pakowanie, przechowywanie i transport.** Farby offsetowe wg 1 należy pakować zgodnie z BN-72/7468-01 do pudełek z zakrywką pojemności 1,0 ÷ 5,0 dm<sup>3</sup>, wiader cylindrycznych pojemności 10 dm<sup>3</sup> lub do innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą.

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb  
 Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 3 listopada 1976 r.  
 jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r.  
 (Dz. Norm. i Miar nr 3/1977 poz. 8)





40000000343162

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Toruńska Fabryka Farb Graficznych POLIFARB-ATRA, Toruń.

BN-73/7469-02 Farby graficzne. Pobieranie i przygotowywanie próbek

2. Normy związane

PN-75/P-50401 Papier i karton kredowany  
BN-72/7468-01 Farby graficzne. Pakowanie, przechowywanie i transport

3. Autorzy projektu normy: mgr Kazimierz Orcholski, ob. Maria Siemiątkowska — Toruńska Fabryka Farb Graficznych POLIFARB-ATRA.