

TWORZYWA SZTUCZNE	N O R M A B R A N Ź O W A	BN-80
	Tworzywa poliamidowe Tarnamid T-30	6336-01.18
		Grupa katalogowa 1027



1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza normy jest Tarnamid T-30, tworzywo wysokocząsteczkowe, otrzymywane przez wtórną polimeryzację. Stosowany jest do wytwarzania metodą wtryskową wyrobów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych oraz folii metodą wytłaczania.

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. Tarnamid T-30 stosuje się do wytwarzania detali konstrukcyjnych, folii oraz przedmiotów codziennego użytku stykających się bezpośrednio z żywnością, zgodnie ze świadectwem Państwowego Zakładu Higieny nr dz.ż. 6149/76 z dnia 12 października 1976 r.

3. Przykład oznaczenia Tarnamidu T-30:

TARNAMID T-30 BN-80/6336-01.18

4. Wymagania

a) Wygląd zewnętrzny — zgodny z BN-80/6336-01.02. Barwa — naturalna biała do lekko żółtej.

b) Wymagania i badania — wg tablicy.

Wymagania		Metody badań, wg
a) Lepkość względna roztworu	3,0 ÷ 4,0	BN-80/6336-01.03 p. 4
b) Związków małowcząsteczkowych, %, najwyżej	1,0	BN-80/6336-01.03 p. 5
c) Wody, %, najwyżej	0,2	BN-80/6336-01.03 p. 6
d) Udarność z karbem, kJ/m ² , co najmniej	10	BN-80/6336-01.04 p. 6
e) Temperatura mięknięcia wg Vicata, °C, co najmniej	185	BN-80/6336-01.04 p. 7

5. Pakowanie, przechowywanie i transport — wg BN-80/6336-01.01. Producent gwarantuje jakość produktu przez okres 2 miesięcy od daty wysyłki.

6. Pobieranie próbek, wielkość i ocena partii — wg BN-80/6336-01.02.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów.

2. Normy związane
BN-80/6336-01.01 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-80/6336-01.02 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Wymagania ogólne, program badań i ocena partii

BN-80/6336-01.03 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Badania ogólne i fizykochemiczne

BN-80/6336-01.04 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Badania wytrzymałościowe

3. Symbol wg SWW — 1263-89.

4. Autor projektu normy — mgr inż. Krystyna Szymczak — Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA
dnia 25 sierpnia 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. (Dz. Norm. i Miar nr 19/1980 poz. 68)

BG PW

BN. 002450



40000000340805