

POLIGRAFIA	NORMA BRANŻOWA			BN-74'
	Systematyka badań użytkowych introligatorskich materiałów pokryciowych			7454-01
				Grupa katalogowa XVII 95
System of applied testing methods for bookbinders covering materials	Système de méthodes d'essais appliqués pour les matériaux de couverture de relieur	Методика исследований эксплуатационных переплетно-брошюровочных материалов	Systematik der Nutzforschungen der buchbinderrischen Deckung-Materialien	

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest systematyka badań użytkowych materiałów pokryciowych przeznaczonych do wyrobu okładek introligatorskich.

dań użytkowych introligatorskich materiałów pokryciowych dotyczy tylko parametrów materiałów mających wpływ na przebieg procesów technologicznych oprav introligatorskich.

2. Zakres stosowania normy. Systematyka ba-

3. Systematyka badań — wg tablicy.

Lp	Użytkowe parametry jakościowe	Materiały niepowlekane					Materiały powlekane				Metody badań wg
		tkaniny apretowane	włókniny (wyroby nietkane)	papiery	skóry i ich pochodne	folie	tkaniny	włókniny (wyroby nietkane)	papiery		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wygląd zewnętrzny	×	×	×		×	×	×	×	wzrokowo przez porównanie z wzornikami	
2	Gramatura lub masa powierzchniowa	○	○	○	○	○	○	○	○	PN-64/P-50129 PN-73/P-04613	
3	Grubość	×	×	×	×	×	×	×	×	PN-68/P-04612 PN-70/C-89090	
4	Wyznaczanie liczby nitki na 10 cm	×					○			PN-73/P-04637	
5	Odporność wybarwienia na światło	○	○	○	○	○	○	○	○	PN-63/P-04909	
6	Odporność wybarwienia na wodę	○	○	○	○	○	○	○	○	PN-63/P-04910	
7	Odporność wybarwienia na tarcie suche	○	○	○	○	○	○	○	○	PN-63/P-04908	
8	Przylepność	×	×	×	×	×	×	×	×	BN-69/6355-06	
9	Nieprzezroczystość		○	○	○	○		○	○	BN-68/7308-10	
10	Wodoodporność	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
11	Odporność na brudzenie	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
12	Wytrzymałość na rozciąganie lub na zerwanie	×	×	×	×	×	×	×	×	PN-70/P-04626 PN-70/C-89092 PN-74/P-50133	

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego dnia 23 kwietnia 1974 r.
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 stycznia 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 25/1974 poz. 78)



40000000343125

cd. tablicy

Lp.	Użytkowe parametry jakościowe	Materiały niepowlekane					Materiały powlekane			Metody badań wg
		tkaniny apretowane	włókniny (wyroby nietkane)	papiery	skóry i ich pochodne	folie	tkaniny	włókniny (wyroby nietkane)	papiery	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Wytrzymałość na wielokrotne zginanie — liczba podwójnych zgięć lub odporność na złamywanie	×	×	×	×	×	×	×	×	PN-58/C-89058 PN-73/P-50134 BN-65/6354-02
14	Stabilność wymiarów liniowych	×	×	×	×	×	×	×	×	—
15	Sztywność zginania	×	×	×	×	×	×	×	×	PN-73/P-04631 PN-72/P-50173
16	Odporność na starzenie	○	○	○	○	○	○	○	○	PN-68/P-50142
17	Podatność do tłoczenia	○	○	○	○	○	○	○	○	—
18	Podatność do zadrukowania	○	○	○	○	○	○	○	○	—
19	Prześlakliwość kleju	×	×	×	×		×			—
20	Przepuszczalność powietrza	×	×	○						PN-69/P-50175 PN-68/P-04618
21	Przydatność do lakierowania		× ¹⁾	× ¹⁾						—
22	Przydatność do laminowania		× ¹⁾	× ¹⁾						—
23	Podatność do termozgrzewania					×				—
24	Podatność do klejenia	×	×	×	×	×	×	×	×	—

¹⁾ — W przypadku lakierowania lub laminowania.

× — badania podstawowe.

○ — badania uzupełniające.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego.
2. Normy i dokumenty związane podano w tablicy.
3. Normy zagraniczne — brak.
4. Autor projektu normy — Elżbieta Kulesza.