

FARBY GRAFICZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-78
	Środki pomocnicze Pasty do farb graficznych Pasta zapobiegająca odbijaniu SP-101	7462-12
		Arkusze 03
		Grupa katalogowa XVII 96

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest pasta zapobiegająca odbijaniu druków SP-101.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Pastę SP-101 stosuje się jako środek pomocniczy do farb offsetowych do drukowania na papierach i kartonach.

3. Przykład oznaczenia pasty zapobiegającej odbijaniu SP-101:

PASTA ZAPOBIEGAJĄCA ODBIJANIU SP-101
BN-78/7462-12.03

4. Wymagania — wg tablicy.

Lp.	Wyszczególnienie właściwości	Wymagania	Metody badań wg
1.	Postać	mazista	BN-67/7469-15
2.	Wygląd zewnętrzny	zgodny z BN-67/7469-15	
3.	Tack, TA, 32,2°C, MV	2,5 ± 0,5	BN-77/7469-23
4.	Mieszanie się z farbami offsetowymi	całkowite	BN-78/7462-12.01 p. 8

5. Trwałość. Pasta zapobiegająca odbijaniu SP-101 powinna odpowiadać wymaganiom normy w ciągu co najmniej 6 miesięcy od daty produkcji.

6. Program badań

a) Badania pełne — polegające na sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi wymaganiami wg 4, należy wykonywać co najmniej raz na rok oraz przy każdej zmianie stosowanych surowców lub receptury, a także w przypadku badań rozjemczych,

b) Badania niepełne — polegające na sprawdzeniu zgodności ze wszystkimi wymaganiami wg 4, z wyjątkiem 4.4, należy wykonywać dla każdej partii wyrobu.

7. Pobieranie próbek należy wykonać zgodnie z BN-73/7469-02.

8. Zaświadczenie o wynikach badań, stwierdzające zgodność z wymaganiami normy, należy dołączyć do każdej wysyłki produktu.

9. Pakowanie. Pastę SP-101 należy pakować zgodnie z BN-72/7468-01 do pudełek z nakrywką pojemności 5 dm³, wiader cylindrycznych pojemności 10 dm³ lub innych opakowań uzgodnionych z odbiorcą.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — POLIFARB Zakłady Farb we Wrocławku, Zakład Farb Graficznych ATRA w Toruniu.

2. Normy związane

BN-72/7468-01 Farby graficzne. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-73/7469-02 Farby graficzne. Pobieranie i przygotowywanie próbek

3. Symbol SWW — 1319-171.

4. Autorzy projektu normy — mgr Kazimierz Orcholski, Maria Siemiątkowska — POLIFARB Zakłady Farb we Wrocławku, Zakład Farb Graficznych ATRA w Toruniu, inż. Halina Suda - Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Zakład Farb Graficznych w Gdańsku.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 2 listopada 1978 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1979 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 2/1979 poz. 9)

BG PW
BN. 004787



4000000343142

Year	1990	1991	1992
1990	1000	1000	1000
1991	1000	1000	1000
1992	1000	1000	1000