

LABORATORYJNE BADANIA PRÓBEK GEOLOGICZNYCH	NORMA BRANŻOWA	BN-77
	Skały zwięzłe	8704-11
	Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie przy użyciu próbek nieforemnych	Grupa katalogowa I 09

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest oznaczanie orientacyjnej wytrzymałości na ściskanie skał zwięzłych przy użyciu próbek nieforemnych, dla potrzeb budownictwa górniczego i górniczych procesów technologicznych.

1.2. Zakres stosowania metody. Metodę należy stosować w przypadku badania skał słabych i spękanych, z których wycięcie próbek foremnych nie jest możliwe.

1.3. Określenia — wg BN-75/8704-06.

2. METODA OZNACZANIA

2.1. Zasada metody. Metoda polega na obciążaniu nieforemnych próbek skały siłą równomiernie wzrastającą, na odczytaniu siły niszczącej w czasie zgniatania próbek, obliczeniu średniej siły niszczącej i średniego przekroju próbek oraz na obliczeniu na tej podstawie wytrzymałości badanej skały na ściskanie.

2.2. Przyrządy

a) Prasa laboratoryjna o takim zakresie pomiarowym, aby zniszczenie próbki nastąpiło w środkowej części tego zakresu (30 ÷ 70% zakresu), o ciągłej regulacji prędkości posuwu tłoka w granicach 0 ÷ 0,04 cm/s. Elementarna działka pomiarowa prasy powinna wynosić 0,5 ÷ 1% wartości siły niszczącej.

b) Waga laboratoryjna techniczna do 1000 g z działką elementarną 0,1 g.

c) Cylinder pomiarowy o pojemności około 1 dm³ z działką elementarną 1 cm³.

2.3. Pobieranie i przygotowanie próbek

2.3.1. Pobieranie i przygotowanie próbek pierwotnych — wg BN-75/8704-06.

2.3.2. Przygotowanie próbek laboratoryjnych. Do badań należy zgodnie z BN-75/8704-06 rozdz. 3 przygotować 15 ÷ 25 próbek nieforemnych, w których trzy wzajemnie prostopadłe wymiary nie różnią się więcej niż 1,5 razy. Objętość każdej

próbki powinna wynosić około 100 cm³ (masa około 250 g); odchyłka objętości (masy) próbki nie powinna przekraczać ±50%. W serii badanych próbek co najmniej 50% próbek powinno mieć odchyłkę mniejszą niż ±20%.

2.4. Czynności wstępne

2.4.1. Oznaczanie gęstości pozornej badanej skały. Około 250 g odłamków skały, otrzymanych podczas przygotowywania próbek laboratoryjnych, należy zważyć na wadze wg 2.2b) z dokładnością do 1 g, wrzucić je do cylindra pomiarowego wg 2.2c), zawierającego około 250 cm³ wody i natychmiast odczytać ich objętość z dokładnością do 1 cm³. Gęstość pozorną skały ρ_p obliczyć w kgm⁻³ wg wzoru

$$\rho_p = \frac{m}{V_0} \quad (1)$$

w którym:

m — masa użytych do badania odłamków skały, kg,

V_0 — objętość użytych odłamków skały, m³.

Za wynik końcowy należy przyjąć średnią arytmetyczną co najmniej trzech wyników oznaczeń. Wynik ten należy zaokrąglić do liczby całkowitej.

Wykonanie tego oznaczania nie jest konieczne, jeśli gęstość pozorną skały jest znana z oznaczenia inną dokładniejszą metodą.

2.4.2. Oznaczanie średniej objętości próbek. Na wadze wg 2.2b) należy zważyć oddzielnie poszczególne próbki laboratoryjne z dokładnością do 1 g. Średnią objętość próbek (V) należy obliczyć w m³ wg wzoru

$$V = \frac{M}{n \cdot \rho_p} \quad (2)$$

w którym:

M — masa wszystkich próbek laboratoryjnych, kg,

n — liczba próbek laboratoryjnych,

ρ_p — gęstość pozorną skały, obliczona wg wzoru (1), kgm⁻³.

Wynik należy podać z dokładnością do 10⁻⁷m³.

Zgłoszona przez Główny Instytut Górnictwa
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa dnia 12 lipca 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą
od dnia 1 lipca 1978 r. (Dz. Norm. i Miar nr 26/1977 poz. 85)

Nad tablicą należy wpisać nazwę i adres laboratorium wykonującego badanie, a pod tablicą co najmniej:

— rodzaje urządzeń użytych do badania,
— datę badania oraz imię i nazwisko osoby przeprowadzającej badanie.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Główny Instytut Górnicztwa.

2. Normy związane

BN-75/8704-06 Skąły zwięzłe. Pobieranie i przygotowanie próbek

3. Zalecenia międzynarodowe

PCS 234-76 Skąły zwięzłe. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie przy użyciu próbek nieforemnych

4. Zależność między wytrzymałością skął na ściskanie przy użyciu próbek nieforemnych i foremnych. Wytrzymałość skąły na ściskanie, oznaczona przy użyciu

próbek nieforemnych, jest znacznie niższa od wytrzymałości oznaczonej przy użyciu próbek foremnych. W celu otrzymania wyniku odpowiadającego wytrzymałości skąły na ściskanie oznaczonej przy użyciu próbek foremnych, należy wytrzymałość oznaczoną przy użyciu próbek nieforemnych podzielić przez współczynnik, którego wartość zależy od rodzaju skąły, waha się w granicach $0,5 \div 0,08$.

5. Autorzy projektu normy — mgr inż. Kazimierz Kluska, mgr inż. Jerzy Smółka, doc. mgr inż. Florian Zajdel — Główny Instytut Górnicztwa.

BG PW
BN. 004846



4000000343201

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Служба	Служба	Служба	Служба	Служба
1	Иванов	Иван	1922	Москва
2	Петров	Петр	1925	Ленинград
3	Сидоров	Сидор	1928	Самара
4	Климов	Климов	1930	Волгоград
5	Васильев	Васильев	1932	Новосибирск
6	Попов	Попов	1935	Казань
7	Смирнов	Смирнов	1938	Томск
8	Морозов	Морозов	1940	Иркутск
9	Михайлов	Михайлов	1942	Хабаровск
10	Кузнецов	Кузнецов	1945	Челябинск